


Kvalitetsbeskrivelse & Datablad - Dansk Ask Select



Dansk Ask Select



Om Dansk Ask

PA Askegulv er produceret i europæisk ask (*Fraxinus excelsior*). Askekævlerne er købt i særligt udvalgte danske skove. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil sige at hver kævle er nøje udvalgt til netop vores produktion. Træerne er passet og plejet gennem 60-90 år inden de bliver skovet. Når kævlerne hjemkommer, gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Ask Select, og mindre kævler med flere knaster udvælges til Ask, Natur kvaliteten.

Det færdige gulv

Alle vore plankegulve er høvlet skarpkantet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling. Overfladebehandling bestemmes af den enkelte kunde, alt efter ønsker om specielt udseende. Pleje og rengøring alt efter behov.

Sorteringsmuligheder

PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside. Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim. Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation (*brunnerne*) og rolig struktur.

Teknisk info

Længder: 100-350 cm i faldende længder.

Dimensioner/Kvalitet:

Select:	22 x 130 mm	Gulvtyk.:	Slidlag:
	22 x 160 mm	22 mm	7 mm
	22 x 210 mm	30 mm	12 mm
	<u>22 x 260 mm</u>		
	30 x 130 mm ¹		
	30 x 160 mm		
	30 x 210 mm		
	30 x 260 mm		


¹ Længde: 100 – 300 cm i faldende længder med gns. længde ca. 2 m.

22 x 130 – 160 – 210 – 260 mm

Fer tykkelse:	6,0 mm
Fer Længde:	8,7 mm
Not tykkelse:	6,1 mm
Not dybde:	9,0 mm
Afspændingslag:	9,0 mm
Afspænding, Dybde:	4,5 - 6,5 mm
Afspænding, Bredde:	4,0 mm
Prod. tolerance ⁱ :	± 0,20 mm

30 x 130 – 160 – 210 – 260 mm

Fer tykkelse:	8,0 mm
Fer Længde:	8,7 mm
Not tykkelse:	8,1 mm
Not dybde:	9,0 mm
Afspændingslag:	10 mm
Afspænding, Dybde:	4,5 - 6,5 mm
Afspænding, Bredde:	4,0 mm
Prod. tolerance:	± 0,20 mm



ⁱ Bemærk at der her tales om produktions-tolerance interval, og at dette interval ikke hænger sammen med mulige fremtidige afvigelser, der kan forekomme efter lægning af gulv. Træ er et hygroskopisk materiale, der reagere på de forhold det bliver udsat for. PA anbefaler derfor, at gulvlægning sker hurtigst muligt efter produktionsdato.