



# ARDEX AF 455

## Lim i rørfoliepose

- Uden opløsningsmidler
- Egnet til gulvvarme
- Egnet til stole med hjul
- Til påføring med limpistol



**ARDEX systemprodukt:** Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1 opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø efter udtørring.

### Anvendelsesområde

Silan-modificeret polymerbaseret lim i rørfoliepose til limning af:

- Stavparket
- Lamelparket (alle formater)
- Massive plankegulve (til max. 180 mm bredde - eg dog 200 mm)
- Korkgulve med HDF/MDF mellemlag
- Mosaikparket iht. DIN EN 13488
- Højkantlamelparket, min. 16 mm tyk, maks. 200 mm lang

på sugende og ikke sugende underlag, indendørs.

### Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for skillemidler og revner, samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. Anhydritbaserede underlag skal forbehandles mekanisk og støvsuges godt iht. producentens anvisninger samt i overensstemmelse med de gældende normer og datablade. Der må ikke anvendes en dispersionsprimer direkte under klæberen.

Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet ARDEX spartelmasse og dertil hørende primning.

ARDEX AF 455 parketklæber må ikke påføres direkte på støbeasfalt.

### Forarbejdning

ARDEX AF 455 påføres jævnt i striber på underlaget ved hjælp af en limpistol med speciel påføringsdyse. Striberne bør derved påføres på tværs af lægningsretningen med en afstand på 8 - 10 cm, afhængig af parketmateriale og -længde.

Ved brug af ARDEX limrør påføres klæberiller langs med lægningsretningen.

ARDEX AF 455 parketklæber kan også påføres med parkettandspartel. Klip folieposen op, for derefter at presse klæberen ud.

Skub omgående parketgulvet på plads og tryk godt. Sørg for tilstrækkelig befugtning af træets underside.

Værktøj skal efter brug omgående rengøres med rensklude. Efter hærdning kan ARDEX AF 455 parketklæber kun fjernes på mekanisk vis.

**Bemærk**

Undgå forarbejdning ved under +15 °C gulvtemperatur og +18 °C rumtemperatur. Luftfugtigheden bør være mellem 40 % og 65 %, maksimalt 75 %.

ARDEX AF 455 parketklæber skal tempereres i opvarmede rum i god tid ved kolde vejrforhold.

Alle oplysninger gælder for ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på 65 %.

**Anbefalet påføringsmetode og limmængde**

Påføring med posepistol og speciel påføringsdyse: 600 - 800 ml/m<sup>2</sup>

ARDEX limrør 414 - 25 -3,5: 800 - 1000 g/m<sup>2</sup> (mosaik- og småt færdigparket).

ARDEX limrør 414 - 40 -3,5: 1000 - 1200 g/m<sup>2</sup> (højkantlamel, stavparket og småt færdigparket og endetræsgulv)

TKB B3: 800 - 1000 g/m<sup>2</sup> (mosaik- og småt færdigparket).

TKB B5: 700 - 900 g/m<sup>2</sup> (stort færdigparket, korkbelægninger på klodser).

TKB B11: 1000 - 1200 g/m<sup>2</sup> (højkantlamel, stavparket og småt færdigparket og endetræsgulv).

TKB B13: 1100 - 1300 g/m<sup>2</sup> (stort stav- og færdigparket, massivt bræddegulv).

TKB B15: 1400 - 1500 g/m<sup>2</sup> (stort flerlagsparket, massive plankegulve).

Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på ARDEX spartelmasse.

**Tekniske data:**

Råstofindhold:	Silan-modificeret polymer
Materialeforbrug:	Jf. anbefalet påføringsteknik og limmængde
Temperatur:	Ikke under + 18 °C
Relativ luftfugtighed:	Ikke over 75 %
Afluftningstid:	Ingen.
Monteringstid:	Ca. 40 min.
Hærdetid:	24 timer.
Overfladebehandling:	Tidligst efter 24 timer.
Temperatur:	Lavere temperaturer og højere relativ luftfugtighed forlænger de angivne tider og kan resultere i, at fugtighed spærres inde. De angivne tider gælder ved en temperatur på +18°C og en relativ luftfugtighed (RF) på 65 %.
Rengøringsmiddel:	Før hærdning: rensklude
Velegnet til kontorstole:	Ja, i henhold til EN 12529
Velegnet til gulvvarme:	Ja
Rengøring:	Velegnet til shamponering og sprøjteekstraktion
EMICODE:	EC1 PLUS R - meget miljøvenlig
GISCODE:	RS10
MAL-kode:	(1993) 00-1
Levering:	Folieposer a 7,31 kg netto
Lagring/opbevaring:	Ikke følsom over for frost. Holdbarhed ca. 1 år uåbnet i originalemballagen.